

GOETHEWALL MAINTENANCE

お手入れマニュアル

UNIPRAL SL

ユニプラルSL

お手入れ方法

ほこりがついたら

ユニプラルSLは、樹脂の少ない自然素材のため静電気によるほこりの寄せつけ等は少ない素材ですが、もし壁面にほこりがついてきたら、柔らかい刷毛(ナイロン製など)で払って下さい。硬い刷毛を使用するとテクスチャーを傷める恐れがあります。

汚れがついたら（表面についた汚れ）

軽く壁面を水で濡らし、希釈したカビ除去剤を刷毛などで何度か塗り、水で洗い流してください。※外壁表層が削れてしまうため、薬剤塗布後はブラシで擦らないでください。※カビ除去剤でのお手入れは、事前に目立たない面での試し塗りを行ってください。※高圧洗浄はお控えください。高圧（50kg/cm²以上）による散水は、外壁表層を削ってしまう恐れがございますので、行わないでください。

粉が落ちる（掻き落とし系テクスチャー）

しばらくの間、振動や風、触れることにより細かい粒子が落ちることがあります。次第におちついてきます。

欠け・傷

欠けや傷の補修には、専門の技術が必要となりますので施工店様へご相談下さい。

ヘアークラック（ひび割れ）

下地の動きにより、細かいクラック（ひび割れ）が入る場合があります。そこから雨水が入り込む心配はございませんが、補修をご希望の場合は専門の技術が必要となりますので施工店様へご相談下さい。

経年のメンテナンス

経年のメンテナンスは、薬品での洗浄または専用の色付きトップコートの塗布をおすすめしております。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲーテハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

UNIPRAL Lime

ユニプラルライム

お手入れ方法

ほこりがついたら

ホースなどで水を壁にかけて洗って下さい。それでも落ちない汚れは柔らかい刷毛(ナイロン製など) でやさしく擦って下さい。

汚れがついたら (表面についた汚れ)

ホースなどで水を壁にかけて洗って下さい。それでも落ちない汚れは柔らかい刷毛(ナイロン製など) でやさしく擦って下さい。ご家庭用の高圧洗浄機(ケルヒャーなど) でのお掃除はテクスチャーを傷める可能性があるのでご遠慮下さい。

欠け・傷

欠けや傷の補修には、専門の技術が必要となりますので施工店様へご相談下さい。

経年のメンテナンス

経年のメンテナンスは、同素材にて上塗り、または色付きトップコートの塗布をおすすめしております。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲーテハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

ユニプラルHYプラス Unipral HY⁺

お手入れ方法

ほこりがついたら

ホースなどで水を壁にかけて洗って下さい。それでも落ちない汚れは柔らかい刷毛(ナイロン製など) でやさしく擦って下さい。

汚れがついたら (表面についた汚れ)

ホースなどで水を壁にかけて洗って下さい。それでも落ちない汚れは柔らかい刷毛(ナイロン製など) でやさしく擦って下さい。ご家庭用の高圧洗浄機(ケルヒャーなど) でのお掃除はテクスチャーを傷める可能性があるのでご遠慮下さい。

欠け・傷

欠けや傷の補修には、専門の技術が必要となりますので施工店様へご相談下さい。

経年のメンテナンス

経年のメンテナンスは、同素材にて上塗り、または色付きトップコートの塗布をおすすめしております。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲートハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

ユニプラルHYプラスアルファ Unipral HY⁺α

お手入れ方法

ほこりがついたら

ホースなどで水を壁にかけて洗って下さい。それでも落ちない汚れは柔らかい刷毛(ナイロン製など) でやさしく擦って下さい。

汚れがついたら (表面についた汚れ)

ホースなどで水を壁にかけて洗って下さい。それでも落ちない汚れは柔らかい刷毛(ナイロン製など) でやさしく擦って下さい。ご家庭用の高圧洗浄機(ケルヒヤーなど) でのお掃除はテクスチャーを傷める可能性があるので遠慮下さい。

欠け・傷

欠けや傷の補修には、専門の技術が必要となりますので施工店様へご相談下さい。

経年のメンテナンス

経年のメンテナンスは、同素材にて上塗り、または色付きトップコートの塗布をおすすめしております。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲーテハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

ユニプラルアルテ

Unipral ARTE

お手入れ方法

日常のメンテナンス

ほこりをホウキなどで払った後、硬く絞ったぞうきんなどで水ぶきしてください。
床の場合はウェットタイプのお掃除ワイパーなどもご使用頂けます。

欠け・傷

欠けや傷の補修には、専門の技術が必要となりますので施工店様へご相談下さい。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲーテハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

ユニプラルCL

お手入れ方法

日常のメンテナンス

はたきなどでやさしくテクスチャーに沿って、ほこりを払って下さい。

手あかのような汚れ

きれいな消しゴムで擦り落として下さい。消しゴムで落ちない汚れはサンドペーパー（400番程度の目の細かいもの）で軽く表面を擦り、マスキングテープなどの粘着力の弱いテープで汚れをはがすようにすると綺麗になります。

傷・ひび割れ

細かいキズやひび割れは、軽く表面を湿らせ、割れ目に沿って周辺の材料を爪で押し詰めるようにすると目立たなくなります。※水分を付けすぎると粘土（天然ミネラル）が溶ける恐れがあります。表面を湿らす程度にしてください。

サンドペーパー（400番程度の目の細かいもの）で軽く表面を擦ると目立たなくなります。

その他、幅の広いひび割れは同素材にてタッチアップ補修となりますので、施工店様へご連絡をお願い致します。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲーテハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

ユニプラル漆喰

お手入れ方法

日常のメンテナンス

はたきなどでやさしくテクスチャーに沿って、ほこりを払って下さい。

手あかのような汚れ

水で濡らし固く絞った布で汚れている部分を拭き取り、その後消しゴムで落としてください。コーヒーの染みなど消しゴムで落ちない場合には、サンドペーパー（400番程度の目の細かいもの）で軽く表面を擦り、マスキングテープなどの粘着力の弱いテープで汚れをはがすようにすると綺麗になります。

傷・ひび割れ

傷やひび割れはタッチアップ補修となりますので、施工店様へご連絡をお願い致します。

カビ汚れ

漆喰は強アルカリ性のためカビの生えにくい壁材ですが、万が一カビが発生した際には、希釈したカビ除去剤を吹きかけ、しばらくしてから濡れた布で叩きながら拭きとってください。※必ず目立たない面での試し塗りを行ってください。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲーテハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

ユニプラル漆喰 Tokyo

お手入れ方法

日常のメンテナンス

はたきなどでやさしくテクスチャーに沿って、ほこりを払って下さい。

手あかのような汚れ

水で濡らし固く絞った布で汚れている部分を拭き取り、その後消しゴムで落としてください。コーヒーの染みなど消しゴムで落ちない場合には、サンドペーパー（400番程度の目の細かいもの）で軽く表面を擦り、マスキングテープなどの粘着力の弱いテープで汚れをはがすようにすると綺麗になります。

傷・ひび割れ

傷やひび割れはタッチアップ補修となりますので、施工店様へご連絡をお願い致します。

カビ汚れ

漆喰は強アルカリ性のためカビの生えにくい壁材ですが、万が一カビが発生した際には、希釈したカビ除去剤を吹きかけ、しばらくしてから濡れた布で叩きながら拭きとってください。※必ず目立たない面での試し塗りを行ってください。

その他

大きな傷や汚れなど対処法のわからない場合は施工店様へご連絡をお願い致します。その後、ゲーテハウスにて状況を確認させて頂き、対処方法をご提案させて頂きます。

ゲーテハウス株式会社

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-10-1

TEL:03-3668-2451

<http://www.goethe.co.jp/>